

โครงการวิศวกรรมศาสตร์

(02207499)

ที่ 3/2562

เรื่อง

การลดค่าความนำซึลคลาสต์ของดินลูกรัง โดยผสม ขี้ถ้าแกลบ ขี้เลาถ่าน และมูลวัว

Reduction of hydraulic conductivity of lateritic soil by mixing with rice hull  
ashes, ashes, and cow dung.

โดย

นายกันตพัฒน์ คุณณิชารันะวัฒน์

นายพลวิชญ์ ประยุรจตุพร

นายวิวัฒน์ กาญจนเอกสารินทร์

เสนอ

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เพื่อความสมบูรณ์แห่งปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน)

พุทธศักราช 2562

การลดค่าความนำซึ่งความสามารถของดินลูกรัง โดยผสม ชี๊เก้าแกลบ ชี๊เกาต่าน และมูลวัว

Reduction of hydraulic conductivity of lateritic soil by mixing with rice hull ashes, ashes, and cow dung.

โดย

นายกันตพัฒน์ คุณภิชารนະวัฒน์ 5920500298

นายพิวิชญ์ ประยุรจตุพร 5920500476

นายวิวัฒน์ กาญจนเอกสารินทร์ 5920503246

โครงการวิศวกรรมศาสตร์  
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมชลประทาน

บริบูรณ์โครงการวิศวกรรมชลประทาน

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง : การลดค่าความนำซึ่ลศาสตร์ของดินลูกรัง โดยผสม ชี๊เก้แลกับ ชี๊เถ้าถ่าน และมูลวัว  
Title : Reduction of hydraulic conductivity of lateritic soil by mixing with  
rice hull ashes, ashes, and cow dung.

นามผู้จัดทำ

นายกันตพัฒน์

คุณณิชาธนະวัฒน์

นายพลวิชญ์

ประยุรจตุพร

นายวิวัฒน์

กัญจน์เอกรินทร์

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

ประธานกรรมการ

(รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์)

..... 23 / 04 / 63 .....

.....  


(อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัตราภูษิชัย)

..... 23 / 04 / 63 .....

.....  


(อ.ดร.เกศvara สิทธิโชค)

..... 23 / 04 / 63 .....

.....  


กรรมการ

หัวหน้าภาควิชา

(ผศ.นิมิตรา เนิดฉันท์พิพัฒน์)

..... / ..... / .....

## บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : การลดค่าความนำชลคลาสต์ของดินลูกรัง โดยผสม ขี้เก้าแกลบ ขี้เก้าถ่าน และมูลวัว

โดย : นายกันตพัฒน์ คุณณิชาธนะวัฒน์

นายพรวิชญ์ ประยุรจตุพร

นายวิวัฒน์ กาญจนเอกринทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา :



(รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดี)

23 / 04 / 63

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการลดค่าความนำชลคลาสต์ของดินลูกรังโดยการผสมด้วยขี้เก้าแกลบ ขี้เก้าถ่าน หรือมูลวัวด้วยวิธีระดับน้ำคงที่ การทดลองนี้ได้ใช้ดินลูกรังบดอัดที่มีค่าความนำชลคลาสต์เฉลี่ยอยู่ที่  $1.76 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งมีการร่วงซึมอยู่ในเกณฑ์สูง ดินลูกรังได้ถูกผสมกับขี้เก้าแกลบ ขี้เก้าถ่าน หรือมูลวัวในอัตราส่วน 5, 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับ ดินลูกรังกับขี้เก้าแกลบ ขี้เก้าถ่าน และ มูลวัว คือ 10, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าความนำชลคลาสต์  $0.092 \text{ cm day}^{-1}$ ,  $0.426 \text{ cm day}^{-1}$  และ  $1.590 \text{ cm day}^{-1}$  ตามลำดับ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังพบว่าดินลูกรังที่ผสมขี้เก้าแกลบ หรือขี้เก้าถ่านในทุกอัตราส่วนผสมมีค่า ความนำชลคลาสต์อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับการนำไปใช้คาดคะเนว่า


คำสำคัญ : ความนำชลคลาสต์, ดินลูกรัง, การร่วงซึม

## Abstract

*Title : Reduction of hydraulic conductivity of lateritic soil by mixing with rice hull ashes, ashes, and cow dung.*

By : Kantapat Kunnichartanawat  
Ponlawit Prayurachatuporn  
Wiwat Kanjanaekkarin

Project Adviser :



(Assoc Prof. Somchai Donjadee)

..... 23 ..../.. 04 ..../.. 63 ..

The objective of this study is to reduce the hydraulic conductivity of lateritic soil using the mix of rice husk ash, ashes or cow manure by the constant head method. This experiment used compacted lateritic soil with an average hydraulic conductivity of  $1.76 \text{ cm day}^{-1}$ , presenting high level of leakage. Lateritic soil was mixed with rice husk ash, ashes or cow dung at a ratio of 5, 10, 15 and 20 percentage by weight. The results shown that the suitable ratios for lateritic soil mixed with rice husk, ashes, and cow dung were 10, 10 and 15 percentage, with hydraulic conductivity of  $0.092 \text{ cm day}^{-1}$ ,  $0.426 \text{ cm day}^{-1}$  and  $1.590 \text{ cm day}^{-1}$ , respectively. This research also found that the hydraulic conductivity of lateritic soil mixed with rice husk and ash for all percentage rates were in an acceptable standard for pave offarm pond.

**Keywords:** Hydraulic conductivity, lateritic Soil, Seepage

## กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยหลัก ที่ให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ผล การสรุปผล และการเขียนเล่มวิจัยให้มีความสมบูรณ์ เพื่อนำงานวิจัยที่ได้ทำทดลองไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งที่ผู้ต้องการนำข้อมูลไปใช้งานจริงหรือผู้ที่นำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในทางที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณภาควิชากรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มิเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็น ที่เอื้ออำนวยแก่งานวิจัย

นายกันตพัฒน์	คุณณิชาธนนะวัฒน์
นายพลวิชญ์	ประยุรจตุพร
นายวิวัฒน์	กาญจนเอกสารินทร์
	ผู้จัดทำ

## สารบัญ

หน้า

สารบัญ	vii
สารบัญตาราง	viii
สารบัญภาพ	ix
บทที่ 1 บทนำ	
1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2. วัตถุประสงค์	2
1.3. ขอบเขตการวิจัย	2
1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	3
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย	7
บทที่ 4 ผลและวิจารณ์	13
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ	15
เอกสารอ้างอิง	16
ภาคผนวก	17
ภาคผนวก ก.	18
ภาคผนวก ข.	47
ภาคผนวก ค.	52

## สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 วิธีทดสอบหากค่าความซึมน้ำที่เหมาะสม

4

## สารบัญภาพ

หน้า

รูปที่ 2.1 การให้หลีมของน้ำผ่านมวลดิน	3
รูปที่ 2.2 การทดสอบความชื้มน้ำโดยวิธีความดันคงที่	5
รูปที่ 2.3 อัตราการให้หลีมของน้ำผ่านมวลดิน	5
รูปที่ 2.4 การทดสอบความชื้มน้ำ โดยวิธีความดันเปลี่ยน	6
รูปที่ 3.1 แผนผังการทำงานวิจัย	9
<b>Figure 1. Permeameter</b>	10
<b>Figure 2. Grain size distributions</b>	11
<b>Figure 3. Flow rate measuremen</b>	12
<b>Figure 4. Hydrualic Conductivity of Sandy soil mixed with Cement (or Lime)</b>	13
<b>Figure5. Best Hydralic Konductivity</b>	14

## บทที่ 1

### 1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาจากภัยแล้ง จากแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งมีหลายวิธี หนึ่งในวิธีนั้นคือ การขุดสร้างชั้นมาเพื่อกักเก็บน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน และหน่วยงานของรัฐได้สนับสนุนงบประมาณในการขุดสร้างตั้งก่อสร้าง เช่นโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งเสริมให้มีการขุดสร้างขนาด  $1,260 \text{ m}^3$  เพื่อบรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่ของการเกษตร ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง 2,500 บาท จำนวน 45,000 แห่ง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560) ดังนั้นจึงทำให้มีสร้างเก็บน้ำกระจาดอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งบางพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขุดสร้างน้ำเนื่องจากสภาพดินไม่เหมาะสม จากรายงานของสำนักเคราะห์กิจการเกษตร พบร่วมมีสร้างเก็บน้ำนอกเขตชลประทานร้อยละ 18 ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตามที่ออกแบบไว้เนื่องจากสภาพดินที่มีการร่วนซึมสูง สาเหตุจากสภาพดินที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะหากขุดสร้างในบริเวณพื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง ซึ่งดินลูกรังมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้น้อยมาก เพราะดินลูกรังมีกรวด หรือเศษหินปะบัน ทำให้น้ำเกิดการซึมได้อย่างรวดเร็วแนวทางการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งคือการปรับปรุงดินบริเวณพื้นผิวสร้างให้มีค่าความชื้นน้ำลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การลดการร่วนซึมดังกล่าวสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การปูด้วยแผ่นพลาสติก การคาดด้วยดินซีเมนต์ (Jin et al., 2018) การคาดด้วยดินโนโคลอน (Bouwer et al., 2001) การคาดด้วยผ้าใบคอนกรีต (Donjaddee et al., 2017) การใช้น้ำยาฆ่าแมลงชาติ (Nakasun et al., 2007) และการปรับปรุงดินให้มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพลดการร่วนซึมของน้ำ เช่น การบดอัดดิน (Bouwer et al., 2001; Kolawole et al., 2005) โดยผสมวัสดุบางชนิดเข้าไปในดิน เช่น เบนโทไนท์ (Gleason et al., 1997; Malusis et al., 2009) ปูนซีเมนต์ (Tipmontree, 2009) เป็นต้น อย่างไรก็ตามหลายวิธีมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ส่งผลให้สร้างเก็บน้ำเหล่านี้ไม่ได้รับการปรับปรุงสภาพดินจากเกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอวิธีการลดการร่วนซึมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ได้แก่ มูลวัว ชี้เข้าแลกโลก และชี้เข้าถ่าน ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีราคาถูกและสามารถหาได้โดยทั่วไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการลดอัตราส่วนการร่วนซึมของวัสดุที่นำมาผสมกับดินหลูกรัง โดยพิจารณาค่าความนำชลศาสตร์กับอัตราส่วนผสมของวัสดุเหล่านี้ โดยนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยใช้วิธีความดันคงที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานกับสร้างเก็บน้ำในไร่นาต่อไป

## 1.2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยนี้คือเพื่อศึกษาความสามารถในการลดอัตราล่วงผ่านการร่วมชีมของวัสดุที่นำมาผสมกับดินลูกรังโดยพิจารณาค่าความนำซึ่คลาสตร์กับอัตราล่วงผ่านของวัสดุเหล่านั้นโดยนำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยใช้วิธีความดันคงที่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานกับกระเบื้องน้ำในครัวเรือน

## 1.3. ขอบเขตการศึกษา

1. ดินลูกรังที่นำมาใช้งานวิจัยนี้มาจากการดินลูกรังขนาดคละกันเดียวตามมาตรฐาน ASTM
2. มวลวัสดุฟาร์มควบอย่างแลนด์ เกษตร ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. ข้าวสาลีและข้าวกลับที่นำมาใช้ในการผสมเพื่อลดการซึมได้มากจากแบล็คคลองภาควิศวกรรม ชลประทานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4. ปริมาณของวัสดุที่ใช้ในการทดสอบต้องไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปริมาตร


## 1.4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบความหนาแน่นระหว่างอัตราล่วงที่เหมาะสมของล่วงผ่าน สามารถนำมาใช้ปรับปรุงดินให้สามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นในพื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง
2. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และลดการสูญเสียเนื่องจาก การซึมลงดิน

## บทที่ 2

### ทฤษฎีเกี่ยวข้อง

การไหลซึมของน้ำผ่านมวลดิน เป็นแบบ “Laminar Flow” ผ่านช่องคดเคี้ยวระหว่างเม็ดดิน ในขณะเดียวกัน แรงต้นของน้ำก็จะเลี้ยงไปเพราะแรงเสียดทานของผิวช่องเม็ดดิน Darcy นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้เสนอกฎแห่งการไหลซึมไว้ว่า “ความเร็วของการไหลซึมของของเหลวผ่านตัวกลางพรุน (เช่นมวลดิน) จะเป็นปฏิภาคกับกับไฮดรอลิกเกรดีyen (Hydraulic Gradient)”



รูปที่ 2.1 การไหลซึมของน้ำผ่านมวลดิน

$$V \propto i$$

$$\text{หรือ } v = ki$$

(1)

เมื่อ  $v$  = ความเร็วของการไหล ( $LT^{-1}$ )

$$i = \text{ไฮดรอลิกเกรดีyen} = \frac{\Delta h}{\Delta l}$$

$k$  = ความซึมนำของตัวกลาง ซึ่งเป็นค่าคงที่ ( $LT^{-1}$ )

$\Delta h$  = ความต่างของระดับน้ำ (Head Difference) ในช่วงความยาวของการซึม  $\Delta L$

จากสมการที่ 1 นี้จะนำไปใช้ในงานวิเคราะห์ปัญหาทางการไหลซึมของน้ำผ่านชั้นดิน ได้เกือบทุกแบบ สิ่งสำคัญคือ ค่าคงที่ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของชั้นดินที่เรียกว่า ค่าความซึมนำ (Permeability) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งต่อไปนี้

1. ขนาดและรูปร่างของเม็ดดิน (Grain Size and Shape) แท้ที่จริงแล้วค่าความซึมนำจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของช่องว่างระหว่างเม็ดดินมากกว่าแต่คุณสมบัติที่สองของมวลดินมีความล้มพังรักน้อยกว่าใกล้ชิด เช่น ดินที่มีเม็ดเด็กบางและเป็นแผ่น ช่องว่างที่นำซึมผ่านก็มักจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน Allen Hazen ได้เสนอว่าในทรายและกรวด ค่าความซึมนำสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$K = 100 D_{10}^2 \quad \text{ชม./วินาที} \quad (2)$$

2. ความหนืดของของเหลวที่ซึมผ่าน (Viscosity of Pore Fluid) ในทางวิศวกรรมโยธามักเกี่ยวข้องกับน้ำเท่านั้น แต่ความหนืดของน้ำก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอุณหภูมิ และมักจะมีผลต่อความหนืดที่อุณหภูมิ  $20^\circ C$  เป็นเกณฑ์ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ความหนืดจะลดลง ทำให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย ดังนั้น ค่าความซึมนำ ณ. อุณหภูมิต่าง ๆ อาจมีความล้มพังรักน้อยกว่า  $20^\circ C$  ดังนี้

$$k_T = k_{20} \times \frac{\eta 20}{\eta T} \quad (3)$$

เมื่อ  $\eta 20$ ,  $\eta T$  เป็นความหนืดของน้ำที่อุณหภูมิ  $20^{\circ}\text{C}$  และ  $T^{\circ}\text{C}$  ตามลำดับ

3. อัตราส่วนของช่องว่าง (Void Ratio) คืออัตราส่วนของช่องว่างระหว่างดินต่อปริมาตรเม็ดดิน เช่นในรายหลวง น้ำย่อมไหลสะดวกกว่าทรายอัดแน่น มีผู้พยายามค้นคว้าหาความสัมพันธ์ของค่าความชื้มน้ำ กับอัตราส่วนช่องว่าง เช่น

$$k = C \times \frac{e^3}{1+e} \quad (4)$$


4. ความอิ่มตัวของมวลดิน (Degree of Saturation) เมื่อมวลดินไม่อิ่มตัว ย่อมจะมีฟองอากาศอยู่กึ่งช่องว่าง ทำให้น้ำไหลซึมไม่สะดวก ดังนั้นในการทดลองในห้องปฏิบัติการจึงมักใช้ตัวอย่างดินที่อิ่มตัว เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลนี้

ในการทดลองหากาค่าความชื้มน้ำอาจทำได้หลายวิธี เช่น แบบความดันน้ำคงที่ (Constant head) หรือความดันน้ำเปลี่ยนไป (Variable head) หรือแม้แต่ทดสอบในสนาม ดังนั้นการเลือกใช้วิธีทดลองจึงมีล้วนสำคัญ ซึ่งอาจจะแนะนำได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1 วิธีทดสอบหากาค่าความชื้มน้ำที่เหมาะสม

ลักษณะดิน	ช่วงค่าความชื้มน้ำ ซ.ม. / วินาที	วิธีที่ควรใช้
ดินเหนียวคงสภาพ	$10^{-5} - 10^{-9}$	Variable head Consolidometer
ดินราย	$10^{-1} - 10^{-4}$	Constant head
ดินถุกรังบดอัด	$10^{-3} - 10^{-8}$	Constant head โดยใช้ความดันเข้าช่วย
ดินเหนียวบดอัด	$10^{-4} - 10^{-9}$	Constant head หรือ Consolidometer

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะวิธีใช้ความดันคงที่ (Constant head) และวิธีความดันน้ำเปลี่ยนไป (Variable head) เท่านั้น



รูปที่ 2.2 การทดสอบความซึมน้ำโดยวิธีความดันคงที่

รูปที่ 1 แสดงการทดลองหาค่าความซึมน้ำโดยวิธีความดันคงที่ จากสมการที่ 1 ถ้าพื้นที่หน้าตัดของตัวอย่างดินเท่ากับ  $A$  ดังนั้นปริมาณน้ำที่หล่่าน้ำตัวอย่างดินจะเท่ากับ



รูปที่ 2.3 อัตราการไหลซึมของน้ำผ่านมวลดิน

$$Q = vA = k_i A \quad (5)$$

เมื่อ  $K$  = ค่าความซึมน้ำของตัวอย่างดิน ซึ่งต้องการทราบ

$$i = \text{ไฮดロลิคเกรเดียน} = \frac{h}{l}$$

เมื่อแทนค่า  $i$  และหากค่า  $k$  ในเทอมตัวแปรต่าง ๆ จะได้

$$k_T = k_{20} \times \frac{QL}{Ah} \quad (6)$$

เมื่อ  $Q$  = ปริมาณน้ำที่วัดระหว่างการทดสอบ, ซม.<sup>3</sup> / วินาที


$L$  = ความยาวของตัวอย่างดิน, ซม.

$A$  = พื้นที่หน้าตัดตัวอย่างดิน, ซม.<sup>2</sup>

$h$  = ความต่างของระดับน้ำ (ดังรูปที่ 1), ซม.

ในกรณีที่ใช้ความดันเข้าช่วย  $h = \frac{P}{\gamma_w}$  ดังนั้นสมการ 6 จะเป็น

$$K = \frac{QL\gamma_w}{AP} \quad (7)$$



รูปที่ 2.4 การทดสอบความซึมนำ โดยวิธีความดันเปลี่ยน

รูปที่ 2 แสดงการทดลองหาค่าความซึมนำโดยวิธีความดันเปลี่ยน โดยใช้ความดันจากความสูงของระดับน้ำในหลอดแก้ว (Burette) ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด  $a$  และระดับน้ำจะลดลงเรื่อยๆ ในระหว่างการทดลอง ถ้าเราพิจารณาที่ช่วงเวลาใดๆ  $dt$  โดยระดับน้ำในหลอดแก้วลง  $dt$  จากสมการ 1

$$q = kA$$

$$-\int_{h_2}^{h_1} \frac{1}{h} \cdot dh = \frac{Ak}{aL} \cdot \int_0^T dt$$

$$-a \cdot \frac{dh}{dt} = k \cdot \frac{h}{L} \cdot A$$

$$- \ln h \Big|_{h_1}^{h_2} = \frac{Ak}{aL} \cdot t \Big|_0^T$$

$$\ln \left( \frac{h_1}{h_2} \right) = \frac{Ak}{aL} \cdot T$$

$$k = \frac{aL}{AT} \ln \left( \frac{h_1}{h_2} \right)$$

หรือ

$$k = 2.3 \frac{aL}{AT} \log \left( \frac{h_1}{h_2} \right)$$

เมื่อ  $a, A$  = พื้นที่หน้าตัดของหลอดแก้วและตัวอย่างดิน ตามลำดับ, ซม.<sup>2</sup>

$L$  = ความยาวของตัวอย่างดิน, ซม.

$T$  = เวลาที่ทำการทดลองปล่อยให้ระดับน้ำตกลจาก ระดับ  $h_1$  ถึงระดับ  $h_2$ , วินาที

$h_1, h_2$  = ระดับน้ำเมื่อเริ่มจับเวลา และระดับน้ำเมื่อเวลาผ่านไป 0 และ  $T$  วินาที ตามลำดับ, ซม

## บทที่ 3

### ระเบียบการวิจัย

#### 3.1 สมมติฐาน

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบหาความหนาแน่นระหว่างอัตราส่วนของดินลูกรังต่อ มูลวัว ชี้เก้าแกลบ ชี้เก้าถ่านและดินเหนียวบดละเอียด ที่เหมาะสมในการลดอัตราการซึมของน้ำผ่านดินลูกรัง จึงได้ตั้งสมมติฐานการทดลองเพื่อปรับปรุงดินให้มีความสามารถอุ้มน้ำได้ดีขึ้นโดยการหาอัตราส่วนของสารผสมและความหนาแน่นที่เหมาะสมมาใช้ลดอัตราการซึมของน้ำผ่านดินลูกรัง เพื่อช่วยให้เกษตรกรที่ต้องการชุดสร้างเก็บน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำของระบะ

จากสมมติฐานข้างต้นได้สร้างกรอบแนวคิดในการทดลองหาอัตราส่วนและความหนาแน่นที่เหมาะสมการซึมของน้ำผ่านผิวดินลูกรังโดยวิธีที่เหมาะสมและทดสอบได้ง่ายคือ “การทดลองหาความซึมน้ำของดิน” โดยใช้วิธี “ระดับน้ำคงที่”

#### 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

##### 3.2.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

3.2.1.1 ดินลูกรัง

3.2.1.2 ชี้เก้าถ่าน

3.2.1.3 ชี้เก้าแกลบ

3.2.1.4 มูลวัว

3.2.1.5 น้ำประปา

##### 3.2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

3.2.2.1 เครื่องเพอร์เมอเมเตอร์

3.2.2.2 เครื่องซั่งดิจิตอล

3.2.2.3 ค้อนบดอัดดิน

3.2.2.4 protohd อุณหภูมิ

3.2.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการผสม

#### 3.3 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ ทั้ง 7 ขั้นตอน มีรูปประกอบแสดงขั้นตอนการดำเนินงานและมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

1) รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2) ศึกษารายละเอียดวิธีสร้างและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง

2.1) กระบอก PVC ขนาด 4 นิ้ว สูง 30 เซนติเมตร

2.2) ถังน้ำทรงกระบอก ขนาด 200 ลิตร


2.3) เทอร์โมมิเตอร์

2.4) เครื่องน้ำหนักแบบดิจิตอล

2.5) วาล์วน้ำ

3) ทำการทดสอบหากาดของดินลูกรัง

- 4) ทำการทดลองหาอัตราการซึมของดินกับส่วนผสมที่กำหนดดังนี้
- 4.1) ดินถุกรัง ขนาดคละดี
  - 4.2) ญี่ลวั้ว
  - 4.3) ชี๊เก้าแกลบ
  - 4.4) ชี๊เก้าถ่าน
- 5.) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
- 6.) สรุปและเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทดลอง
- 7.) สรุปและจัดทำรายงาน
- 8.) จัดเตรียมต้นฉบับและนำเสนอทบทวนในการประชุมวิชาการ



รูปที่ 3.1 แผนผังการทำงานวิจัย

## รายละเอียดการทดสอบ

การทดสอบหาค่าความนำซึลคลาสต์จะใช้เพอร์เมียเมเตอร์ (permeameter) แบบความดันคงที่เป็นเครื่องมือที่เลียนแบบจากการทดลองของดาร์ซี่ (Figure 1) ซึ่งชุดเครื่องมือดังกล่าว ทัศษัยและคณะฯ (2562) ได้ใช้ในการศึกษาเรื่องการลดค่าความนำซึลคลาสต์ของดินทรายโดยผสมกับปูนขาวและปูนซีเมนต์ ซึ่งอุปกรณ์จะประกอบด้วยภาชนะทรงกระบอกขนาดเล็กผ่านคุณย์กลางภายใน 10 cm วางในแนวตั้ง สูง 30 cm ซึ่งตัวอย่างที่จะทำการทดสอบจะถูกบรรจุอยู่ในทรงกระบอกนี้ ท่อขนาดเล็กผ่านคุณย์กลาง 1.5 cm ได้ถูกติดตั้งพร้อมวาล์วควบคุมไว้ด้านบนเพื่อให้น้ำไหลเข้าและด้านล่างเพื่อให้น้ำไหลออกจากตัวอย่างทดสอบ ถังน้ำขนาด 200 liters ได้ถูกติดตั้งไว้ด้านบนโดยมีระบบควบคุมระดับให้คงที่ตลอดการทดลอง เนื่องจากเพอร์เมียเมเตอร์ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีمانอยเมเตอร์สำหรับวัดระยะเวลาความดันที่จุด 2 จุดตามแนววาระให้หลังอนุโภมให้ใช้ระดับเข้ากับระดับน้ำออกแทนและถือเอาต่อลดความยาวของตัวอย่างเป็นระยะการไหล L ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30 cm ส่วนค่าເheads คือ h เท่ากับ 400 cm




Figure 1. Permeameter

### ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

ดินลูกรังที่ขุดขึ้นจากธรรมชาติได้ถูกนำมาทดสอบในครั้งนี้ จากการวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยตะแกรงร่อน (sieve analysis) สามารถแสดงขนาดคละกันของเม็ดดินได้ใน Figure 2 โดยมีค่า  $d_{10}$ ,  $d_{30}$  และ  $d_{60}$  เท่ากับ 0.612, 1.641 และ 3.850 mm ตามลำดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอ (coefficient of uniformity, Cu) เท่ากับ 6.292 และสัมประสิทธิ์ความโค้ง (coefficient of curvature, Cc) เท่ากับ 1.144 ซึ่งเป็นดินลูกรังมีขนาดคละกันดีตามมาตรฐานของ ASTM D422 ในการทดลองนี้ได้นำดินลูกรังไปตากแดดให้แห้งก่อนนำมาทำการทดลองพบว่าดินลูกรังมีความชื้นเริ่มต้นร้อยละ 5.77 และเมื่อทดสอบค่าความนำซึลคลาสต์ของดินลูกรังบดอัดพบว่ามีค่าเท่ากับ  $1.76 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง ทำให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการซึมน้ำ โดยสารน้ำควรมีค่าความนำซึลคลาสต์ไม่เกิน  $0.86 \text{ cm day}^{-1}$  (Srithawat et al., 1999)




Figure 2. Grain size distributions

สำหรับการลดการค่าความนำซลคลาสต์ของดินลูกรัง งานวิจัยนี้ได้ใช้ขี้เจ้าแกลบ ขี้เจ้าถ่าน และมูลวัวผสมกับดินลูกรังในอัตราส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก โดยมีอัตราส่วนดังนี้ ดินลูกรัง:วัสดุผสม (ขี้เจ้าแกลบ ขี้เจ้าถ่าน หรือ มูลวัว) คือ 80:20, 85:15, 90:10 และ 95:5 การผสมวัสดุได้ดำเนินการในขณะที่ดินลูกรังและวัสดุผสมอยู่ในสถานะปกติ โดยวัสดุมีค่าความชื้นของมูลวัว ขี้เจ้าถ่าน และขี้เจ้าแกลบ มีค่าร้อยละเท่ากับ 4.87, 0.60 และ 26.02 ตามลำดับ โดยคุณค่าลักษณะนิ่งใจในความเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อผสมกันแล้ววัสดุดังกล่าวจะถูกบรรจุในระบบออกตัวอย่างด้วยวิธีการบดอัด จะดำเนินการบดอัดวัสดุผสมด้วยค้อนบดอัดดิน โดยการบดอัดจะแบ่งเป็น 5 ชั้น และบดอัดชั้นละ 25 ครั้ง ทำในกระบวนการทดสอบต่อหนึ่งระบบออกตัวอย่าง เพื่อให้แต่ละตัวอย่างทดลองมีความหนาแน่นที่เท่ากัน จากนั้นนำมาทดสอบหากค่าความสามารถในการลดความชื้นของดินหรือค่าความนำซลคลาสต์ (*hydraulic conductivity, K*) โดยใช้วิธีความดันคงที่ (*constant head*) ซึ่งเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกับดินที่มีความสามารถในการซึมผ่านของน้ำได้ง่าย และสามารถคำนวณหาค่าความนำซลคลาสต์ได้ดังสมการที่ 1 ซึ่งจะเป็นไปตามกฎของดาร์ซี (*Darcy's law*) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$K = \frac{QL}{Ah} \quad (1)$$

โดย  $K$  คือ ค่าความนำซลคลาสต์ ( $\text{cm day}^{-1}$ ),  $L$  คือ ระยะห่างของจุดวัดความดัน ( $\text{h}$ ) ในแนวการไหล ( $\text{cm}$ ),  $H$  คือ ความต่างระดับน้ำ ( $\text{cm}$ ),  $A$  คือ พื้นที่หน้าตัด ( $\text{cm}^2$ ),  $Q$  คือ อัตราการไหล ( $\text{cm}^3 \text{s}^{-1}$ )

### วิธีการทดสอบ

กระบวนการทดสอบที่บรรจุดินลูกรังผสมกับวัสดุที่ช่วยลดค่าความนำซลคลาสต์ซึ่งจะถูกเรียกว่ากระบวนการทดสอบตัวอย่าง จะถูกนำมาติดตั้งบนตะแกรง漉漉ในแนวตั้ง เรียกเป็นแควดังรูปที่ 3 ระดับน้ำจะถูกควบคุมให้มีค่าคงที่ด้วยถัง 200 Liters และควบคุมระดับน้ำให้คงที่ด้วยท่อระบายน้ำดัง Figure 1 การทดสอบหากค่าความนำซลคลาสต์ได้ดำเนินการปล่อยน้ำเข้าไปในถัง 200 Liters ซึ่งได้มีการควบคุมระดับน้ำให้สูงกว่าระดับน้ำที่เหลือจากตัวอย่าง 400 cm จากนั้นทำการวัดปริมาณน้ำที่เหลือออกจากระบบออกตัวอย่างพร้อมทั้งจับเวลาตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยแต่ละครั้งที่ทำการตรวจวัดจะทำซ้ำไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ซึ่งสามารถหาค่าอัตราการไหลของน้ำที่เหลือผ่านตัวอย่างในแต่ละครั้งได้ การทดสอบจะหยุดเมื่อพบว่าอัตราการไหลในการตรวจวัด 3 ครั้งล่าสุดมีค่าคงที่ และถือว่าค่าเฉลี่ย 3 ครั้งล่าสุดท้ายเป็นค่าอัตราการไหลที่จะนำมาคำนวณหาค่าความนำซลคลาสต์ของตัวอย่างนั้น ๆ และจึงบันทึกอุณหภูมิของน้ำ



Figure 3. Flow rate measurement

#### การคำนวณค่าความนำซลคลาสต์ร์

ค่าความนำซลคลาสต์ร์สามารถหาได้จากสมการที่ 1 เมื่อมีอัตราการไหลเฉลี่ย  $Q$  ที่ได้จากการทดสอบแต่ละตัวอย่าง ซึ่งมีค่า  $L$  คือความยาวของตัวอย่างเท่ากับ  $30 \text{ cm}$  ส่วน  $A$  คือพื้นที่หน้าตัดของการไหลมีค่าเท่ากับ  $78.54 \text{ cm}^2$  และ  $h$  เป็นค่าความแตกต่างระหว่างเขตของนานومิเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับภาชนะบรรจุตัวอย่าง  $2 \text{ จุด}$  ห่างกัน  $L$  ตามทิศทางการไหล แต่เนื่องจากเพอร์เมียโนมิเตอร์ในการศึกษาครั้งนี้ไม่มีนานومิเตอร์จึงถือความแตกต่างในแนวตั้งของระดับน้ำเข้าและออกเป็นค่า  $h$  ซึ่งมีค่าเท่ากับ  $400 \text{ cm}$  ทำให้สมการที่ 2 สามารถเขียนได้เป็น

$$K_T = 9.55 \times 10^{-4} Q \quad (3)$$


โดย  $Q$  เป็นอัตราการไหลในหน่วย  $\text{m}^3 \text{ s}^{-1}$  จะได้  $K_T$  ที่อุณหภูมิตร่วม  $T$  ในหน่วย  $\text{cm s}^{-1}$  เนื่องจากค่า  $K$  แปรผันตามค่าความหนืด (viscosity) ของน้ำ ซึ่งความหนืดแปรผันตามอุณหภูมิ ดังนั้นเพื่อให้การเปรียบเทียบมีความถูกต้อง จึงต้องปรับค่า  $K$  ให้เป็นค่าที่ได้จากการไหลของน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันปกติใช้  $20 \text{ องศาเซลเซียส}$  ดังสมการต่อไปนี้

$$K_{20} = K_T \frac{\eta_{20}}{\eta_T} \quad (4)$$

โดย  $\eta_{20}$  และ  $\eta_T$  ค่าความหนืดของน้ำที่อุณหภูมิ  $20 \text{ องศาเซลเซียส}$  และที่อุณหภูมิ  $T$  ได้

## บทที่ 4 ผลและวิจารณ์

จากการศึกษาหาความสามารถในการลดการรั่วซึมของน้ำในดินลูกรังที่ผสมเข้ากับ粘土 ชี้ถ้าถ่าน และมูลวัว จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปรับปรุงผิวดินที่ทำการขุดสร้างไว้ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นดินลูกรัง เช่น ในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกษตรกรที่มีปัญหาน้ำในภัยแล้งสามารถเก็บกักน้ำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการทดสอบหาค่าความนำซึ่ลคลาสตอร์ของดินลูกรังหลังจากที่ทำการบดอัดแล้วโดยวิธีความดันคงที่ พบร่วมค่าความนำซึ่ลคลาสตอร์ ( $K$ ) เฉลี่ยอยู่ที่  $1.76 \text{ cm day}^{-1}$  เมื่อทำการเปรียบเทียบ  $K$  ของสารผสม ดินลูกรังผสมกับชี้ถ่าน และมูลวัว จะมีค่า  $K$  ลดลงเมื่อสัดส่วนของชี้ถ่านและมูลวัว มากขึ้น อย่างไรก็ตามสำหรับชี้ถ่านพบว่า เมื่อส่วนผสมของชี้ถ่านเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่า  $K$  เพิ่มมากขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์แสดงใน Figure 4 และสามารถสร้างสมการความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ 5 สมการที่ 6 และสมการที่ 7 สำหรับ ดินลูกรังผสมมูลวัว ชี้ถ่าน หรือชี้ถ่านกับตามลำดับ



**Figure 4.** Hydraulie Conductivity of Sandy soil mixed with Cement (or Lime)

$$Kcd = 1.3193Pcd^{0.1002} \quad (5)$$

$$Ka = 0.2538Pa^{0.3321} \quad (6)$$

$$Kra = 1.2389Pra^{-0.826} \quad (7)$$

โดย  $Kcd$ ,  $Ka$  และ  $Kra$  คือความนำชลศาสตร์ในหน่วย ( $cm day^{-1}$ )  $Pcd$ ,  $Pa$  และ  $Pra$  คือ เปอร์เซ็นต์มูลวั่วที่ใช้ผสมในดินลูกรัง ตัวห้อย  $cd$ , เปอร์เซ็นต์ขี้เถ้าถ่านที่ใช้ผสมในดินลูกรัง ตัวห้อย  $a$ , เปอร์เซ็นต์ขี้เถ้าแกลบที่ใช้ผสมในดินลูกรัง ตัวห้อย  $ra$

จาก Figure4 แสดงค่า  $K$  ของดินลูกรังผสมกับมูลวั่ว โดยตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อทำการบดอัดอยู่ระหว่าง  $1.16 g cm^{-3}$  ถึง  $1.81 g cm^{-3}$  โดยดินที่มีส่วนผสมของมูลวั่วร้อยละ 15 มีค่า  $K$  เท่ากับ  $1.59 cm day^{-1}$  เป็นอัตราส่วนผสมของมูลวั่วต่อน้ำหนักที่มีค่าน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะทำให้ค่า  $K$  ของตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น  $1.912 cm day^{-1}$

ค่า  $K$  ของดินลูกรังผสมกับขี้เถ้าถ่าน โดยตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อทำการบดอัดอยู่ระหว่าง  $1.5 g cm^{-3}$  ถึง  $2.0 g cm^{-3}$  โดยดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าถ่านร้อยละ 10 มีค่า  $K$  เท่ากับ  $0.426 cm day^{-1}$  เป็นอัตราส่วนผสมของขี้เถ้าถ่านที่มีค่าน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะทำให้ค่า  $K$  ของตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น  $0.778 cm day^{-1}$

ค่า  $K$  ของดินลูกรังผสมกับขี้เถ้าแกลบ โดยตัวอย่างที่นำมาทดสอบมีค่าความหนาแน่นเมื่อทำการบดอัดอยู่ระหว่าง  $1.46 g cm^{-3}$  ถึง  $1.65 g cm^{-3}$  โดยดินที่มีส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบร้อยละ 10 มีค่า  $K$  เท่ากับ  $0.092 cm day^{-1}$  เป็นอัตราส่วนผสมของขี้เถ้าแกลบมีค่าน้อยที่สุด และเมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมไปเป็นร้อยละ 20 จะทำให้ค่า  $K$  ของตัวอย่างเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นเป็น  $0.238 cm day^{-1}$




Figure5. Best Hydralic Konductivity

ภาพที่ Figure 5 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนผสมของวัสดุที่ดีที่สุดในแต่ละชนิดซึ่งจากการทดลองพบว่าดินลูกรังเปล่าที่ผ่านการบดอัด ขี้เถ้าแกลบร้อยละ 10 ขี้เถ้าถ่านร้อยละ 10 และมูลวั่วร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก โดยมีค่า  $K$  คือ  $2.048 cm day^{-1}$ ,  $0.092 cm day^{-1}$ ,  $0.426 cm day^{-1}$  และ  $1.578 cm day^{-1}$  โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : SD) เท่ากับ  $0.302$ ,  $1.699 \times 10^{-17}$ ,  $0.108$  และ  $0.311$  ตามลำดับ

## บทที่ 5

### สรุป

การลดค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ได้โดยการผสมมูลวัวเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลต่อรองจากขี้เก้าแกลบ และขี้เก้าถ่านซึ่งสามารถลดค่าความนำชลคลาสตร์ลงได้ โดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับมูลวัวร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก มีค่า  $K$  อยู่ที่  $1.578 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลงไปค่าความนำชลคลาสตร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับมูลวัวร้อยละ 25 โดยน้ำหนักมีค่า  $K$  อยู่ที่  $1.821 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 5

การลดค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังโดยการผสมขี้เก้าถ่านเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลต่อสามารถลดค่าความนำชลคลาสตร์ลงได้ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังมีค่าลดลงเมื่อมีการผสมขี้เก้าถ่าน โดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับขี้เก้าถ่านร้อยละ 10 โดยน้ำหนักมีค่า  $K$  อยู่ที่  $0.426 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลงไปค่าความนำชลคลาสตร์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมขี้เก้าถ่านร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก มีค่า  $K$  อยู่ที่  $0.739 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 6

การลดค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังโดยการผสมขี้เก้าแกลบเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดค่าความนำชลคลาสตร์ลงได้ ดีที่สุดจากวัสดุผสมทั้งหมด โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังมีค่าลดลงเมื่อมีการผสมขี้เก้าแกลบ โดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมกับขี้เก้าแกลบร้อยละ 10 โดยน้ำหนักมีค่า  $K$  อยู่ที่  $0.092 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุด เมื่อมีการเพิ่มอัตราส่วนผสมลงไปค่าความนำชลคลาสตร์จะมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังที่ผสมขี้เก้าแกลบร้อยละ 25 โดยน้ำหนัก มีค่า  $K$  อยู่ที่  $0.084 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ 7

เมื่อนำค่าความนำชลคลาสตร์ของสารผสมทั้งสามชนิดมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าการลดค่าความนำชลคลาสตร์ของดินลูกรังด้วยขี้เก้าแกลบ ขี้เก้าถ่าน และมูลวัว นั้นมีประสิทธิภาพเรียงจากมากไปน้อยตามลำดับ

จากการศึกษาพบว่าการนำวัสดุผสม มาผสมกับดินลูกรังเพื่อลดค่าความนำชลคลาสตร์นั้นขี้เก้าแกลบเหมาะสมที่สุด จากวัสดุทั้งหมด โดยค่าความนำชลคลาสตร์ที่เหมาะสมที่จะใช้ชุดสระไว้สำหรับการกักเก็บที่เหมาะสมควรมีค่าไม่เกิน  $0.86 \text{ cm day}^{-1}$  (Srithawat et al., 1999) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าความนำชลคลาสตร์จากการทดสอบโดยที่ อัตราส่วนขี้เก้าแกลบร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ที่มีค่าความนำชลคลาสตร์น้อยที่สุดอยู่ที่  $0.092 \text{ cm day}^{-1}$  และขี้เก้าถ่านร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ที่มีค่าความนำชลคลาสตร์อยู่ที่  $0.426 \text{ cm day}^{-1}$  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าความนำชลคลาสตร์ที่เหมาะสมที่ไม่เกิน  $0.86 \text{ cm day}^{-1}$  ทั้งนี้สามารถเลือกใช้ขี้เก้าแกลบและขี้เก้าถ่าน อัตราส่วนผสมร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก มีค่า  $K$  อยู่ที่  $0.240 \text{ cm day}^{-1}$  และ  $0.490 \text{ cm day}^{-1}$  ตามลำดับ เพื่อประหยัดต้นทุนเนื่องจากค่า  $K$  ที่ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และร้อยละ 10 โดยน้ำหนักค่าการซื้อผ่านของน้ำในดินต่างกันไม่มากและมีค่าไม่เกินค่าความนำชลคลาสตร์ที่เหมาะสมใน การชุดสระ

## เอกสารอ้างอิง

- Bouwer, H., Ludke, J., Rice R.C. 2001. Sealing pond bottoms with muddy water. *Ecological Engineering*. 18: 233-238.
- Donjadee, S., Vudthivanich, V., and Sanguanduan, N. 2017. Application of Concrete Fabric for Irrigation. Cholakorn Books. 4 January 2017: 167-166. (in Thai)
- Gleason, M.H., Daniel, D.E. and Eykholt, G.R. 1997. Calcium and sodium bentonite for hydraulic containment applications. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*. 123(5): 438-445.
- Jin, L., Song, W., Shu, X., and Huang, B. 2018. Use of water reducer to enhance the mechanical and durability properties of cement-treated soil. *Construction and Building Materials*. 159: 690-694.
- Kolawole, J., Osinuibi, M., Charles, M.O., Nwaiwu, A.M. 2005. Hydraulic conductivity of compacted Lateritic soil. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*. 131(8): 1034-1041.
- Malusis, M.A., Barben, E. J., and Evans, J.C. 2009. Hydraulic conductivity and compressibility of soil-bentonite backfill amended with activated carbon. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*. 135(5): 664-672.
- Nakasun, C., Kaesaman, A., and Rungvichaniwit, A. 2007. Prototype of using natural latex to pave pond. Full research reports. Bangkok: Thailand Research Fund. (in Thai)
- Srithawat Na Ayudhaya, S., Nilpunt, S., Oonthuam, S., and Chanthawatcharakorn, N. 1999. Assessment of water loss by leakage of ponds dug in various soil series on high ground. Academic documents:502. Soil Survey and Classification Division. Land Development Department. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)
- กรมพัฒนาที่ดิน. (2560). โครงการแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน. สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561, จาก [http://www.ldd.go.th/WEB\\_Water/index.html](http://www.ldd.go.th/WEB_Water/index.html)
- ทัศชัย ใจอุ่น และคณะ. (2562). การลดค่าความนำซึ่ลคลาสต์ของดินทรายโดยผสมกับปูนขาวและปูนซีเมนต์. การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20.
- เชิดพันธุ์ ออมรกุล และ ผศ.ดร.สุทธิคักดี ครลัมพ์.( มปป.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปูนซีเมนต์และฐานราก ภาควิชา วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สืบค้นวันที่ 28 พฤษภาคม 2561, จาก [http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch11/ch113\\_theory.htm](http://www.gerd.eng.ku.ac.th/Cai/Ch11/ch113_theory.htm)

## **ภาคผนวก**

ภาคผนวก ก.

## ภาคผนวก ก.1 ข้อมูลมูลวัว

### ตารางผนวกที่ ก1.1 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 1)

เบอร์ชุด ตัว	โนมล	day1																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ด้วย รวมฝ้า	Wt.Mold ไม่รวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับลด</sub>	ผัง	ค่าป <small>า</small> บรรทัด บนผัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	409.1	120	16	0.1333	0.000116439	0.000100976	0	6.4	26.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	3	409.1	120	16	0.1333	0.000116439	0.000100976	0	6.4	26.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	409.1	120	16	0.1333	0.000116439	0.000100976	0	6.4	26.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	409.1	120	16	0.1333	0.000116439	0.000100976	0	6.4	26.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	409.1	120	10	0.0833	7.27746E-05	6.31097E-05	0	6.4	26.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	409.1	120	7.52	0.0627	5.47265E-05	4.74585E-05	0	6.4	26.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	409.1	120	38	0.3167	0.000276543	0.000239817	0	6.4	26.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	409.1	120	120	1	0.000873295	0.000757317	0	6.4	26.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	409.1	120	58	0.4833	0.000422092	0.000366037	0	6.4	26.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	408.2	120	27	0.225	0.000196925	0.000170772	1	5.3	26.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	408.2	120	21	0.175	0.000153164	0.000132823	1	5.3	26.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	408.2	120	20	0.1667	0.00014587	0.000126498	1	5.3	26.000

ตารางผนวกที่ ก1.2 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 2)

เบอร์ชุด ที่	โน๊ต	day2																		ค่าใช้ บรรทัด บนถัง	T		
		D			D เคลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ดิน รวม รวมฝา	Wt.Mold ไม่รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง			
		D1	D2	D3																			
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	2	409.8	120	2	0.0167	1.453E-05	1.17796E-05	0	5.7	29.000	
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	3	409.8	120	2	0.0167	1.453E-05	1.17796E-05	0	5.7	29.000	
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	4	409.8	120	2	0.0167	1.453E-05	1.17796E-05	0	5.7	29.000	
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	409.8	120	2	0.0167	1.453E-05	1.17796E-05	0	5.7	29.000	
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	409.8	120	9	0.075	6.53852E-05	5.3008E-05	0	5.7	29.000	
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	409.8	120	10	0.0833	7.26502E-05	5.88978E-05	0	5.7	29.000	
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	409.8	120	34	0.2833	0.000247011	0.000200253	0	5.7	29.000	
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	409.8	120	139	1.1583	0.001009838	0.00081868	0	5.7	29.000	
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	409.8	120	41	0.3417	0.000297866	0.000241481	0	5.7	29.000	
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	408.9	120	21	0.175	0.000152901	0.000123958	1	4.6	29.000	
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	408.9	120	10	0.0833	7.28102E-05	5.90275E-05	1	4.6	29.000	
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	408.9	120	13	0.1083	9.46532E-05	7.67357E-05	1	4.6	29.000	

ตารางผนวกที่ ก1.3 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 3)

ปีก๊อกชิ้น ตัว	โนมส์	day3																				
		D			D เกลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ด้วย รวม รวมฝ่า	Wt.Mold ฝ่า + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่าที่ บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.2	180	17	0.0944	8.22567E-05	6.97021E-05	0	5.3	27.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.2	180	17	0.0944	8.22567E-05	6.97021E-05	0	5.3	27.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.2	180	17	0.0944	8.22567E-05	6.97021E-05	0	5.3	27.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.2	180	17	0.0944	8.22567E-05	6.97021E-05	0	5.3	27.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.2	180	8	0.0444	3.8709E-05	3.2801E-05	0	5.3	27.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.2	180	7	0.0389	3.38704E-05	2.87009E-05	0	5.3	27.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.2	180	38	0.2111	0.000183868	0.000155805	0	5.3	27.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.2	180	229	1.2722	0.001108046	0.000938929	0	5.3	27.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.2	180	47	0.2611	0.000227415	0.000192706	0	5.3	27.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.2	300	11	0.0367	3.2013E-05	2.7127E-05	1	4.3	27.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.2	300	11	0.0367	3.2013E-05	2.7127E-05	1	4.3	27.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.2	300	12	0.04	3.49233E-05	2.9593E-05	1	4.3	27.000

ตารางผนวกที่ ก1.4 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 4)

%	%	%	day4															%	%	%			
			D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mold ดิน รวมฝ้า รวมฝ้า	Wt.Laterite ฝ้า + mixed material	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแปร</sub>				
			D1	D2	D3																		
			mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm/s	cm/s	นอก=0 ใน=1	นอก>=4cm. ใน>=2cm.	องศา เซลเซียส
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	13	0.0433	3.77229E-05	2.92736E-05	0	5.1	31.000	
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	13	0.0433	3.77229E-05	2.92736E-05	0	5.1	31.000	
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	13	0.0433	3.77229E-05	2.92736E-05	0	5.1	31.000	
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	13	0.0433	3.77229E-05	2.92736E-05	0	5.1	31.000	
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.80145E-05	0	5.1	31.000	
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.80145E-05	0	5.1	31.000	
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.4	300	95	0.3167	0.000275667	0.000213922	0	5.1	31.000	
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.4	300	274	0.9133	0.000795083	0.000616997	0	5.1	31.000	
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.4	300	91	0.3033	0.00026406	0.000204915	0	5.1	31.000	
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.2	300	36	0.12	0.00010477	8.1303E-05	1	4.3	31.000	
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.2	300	9	0.03	2.61924E-05	2.03257E-05	1	4.3	31.000	
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.2	300	9	0.03	2.61924E-05	2.03257E-05	1	4.3	31.000	

ตารางผนวกที่ ก1.5 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 5)

โปรเซ็นต์	โนม	day5																	ค่าคง บรรทัด บนจัง	T		
		D			D เหลี่ยม	A	L	V	Wt.Mol ดิน รวมฝา	Wt.Mol ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>			
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.	
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.6	300	12	0.04	3.48042E-05	2.82159E-05	0	4.9	29.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.6	300	12	0.04	3.48042E-05	2.82159E-05	0	4.9	29.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.6	300	12	0.04	3.48042E-05	2.82159E-05	0	4.9	29.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.6	300	12	0.04	3.48042E-05	2.82159E-05	0	4.9	29.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.6	300	7	0.0233	2.03024E-05	1.64593E-05	0	4.9	29.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.6	300	9	0.03	2.61031E-05	2.11619E-05	0	4.9	29.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.6	300	80	0.2667	0.000232028	0.000188106	0	4.9	29.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.6	300	132	0.44	0.000382846	0.000310375	0	4.9	29.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.6	300	70	0.2333	0.000203024	0.000164593	0	4.9	29.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.5	300	65	0.2167	0.000189029	0.000153247	1	4	29.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.5	300	10	0.0333	2.90814E-05	2.35764E-05	1	4	29.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.5	300	9	0.03	2.61732E-05	2.12187E-05	1	4	29.000

ตารางผนวกที่ ก1.6 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 6)

เมื่อวันที่ %	โน๊ต %	day6																		ค่าไม้ บรรทัด บนถัง	T	
		D			D เกลี่ย	A	L	V	Wt.Mold ดิน รวมฝ้า	Wt.Mold ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแปร</sub>			
		D1	D2	D3	mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	nok=0 ใน=1
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.4	300	8	0.0267	2.32141E-05	1.84056E-05	0	5.1	30.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.4	300	63	0.21	0.000182811	0.000144944	0	5.1	30.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.4	300	58	0.1933	0.000168302	0.000133441	0	5.1	30.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.4	300	54	0.18	0.000156695	0.000124238	0	5.1	30.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.5	300	75	0.25	0.00021811	0.000172932	1	4	30.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.5	300	17	0.0567	4.94384E-05	3.91979E-05	1	4	30.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.5	300	17	0.0567	4.94384E-05	3.91979E-05	1	4	30.000

ตารางผนวกที่ ก1.7 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 9)

เบอร์ชุด ที่	โฉลก	day9																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mold ด้วย รวมฝ้า	Wt.Mol ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแปร</sub>	ถัง	ค่าปี๊บ บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	1≥5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
5	2≥5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
5	3≥5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	1≥10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	2≥10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	3≥10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
15	1≥15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.5	300	10	0.0333	2.90105E-05	2.25126E-05	0	5	31.000
15	2≥15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
15	3≥15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
20	1≥20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.5	300	23	0.0767	6.68872E-05	5.19055E-05	1	4	31.000
20	2≥20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.5	300	8	0.0267	2.32651E-05	1.80541E-05	1	4	31.000
20	3≥20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.5	300	8	0.0267	2.32651E-05	1.80541E-05	1	4	31.000

ตารางผนวกที่ ก1.8 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 10)

โปรเซ็นต์	โนมส์	day10																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mold ด้วย รวมฝา	Wt.Mold ไม่รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับลด</sub>	ผัง	ตราไป บรรทัด บนผัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>=4cm. ใน>=2cm.	องศา เซลเซียส
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.96662E-05	0	5	27.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.5	300	7	0.0233	2.03074E-05	1.72079E-05	0	5	27.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.5	300	7	0.0233	2.03074E-05	1.72079E-05	0	5	27.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.5	300	10	0.0333	2.90814E-05	2.46428E-05	1	4	27.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.5	300	8	0.0267	2.32651E-05	1.97142E-05	1	4	27.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.5	300	7	0.0233	2.0357E-05	1.725E-05	1	4	27.000

ตารางผนวกที่ ก1.9 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมมูลวัวกับดินลูกรัง (day 11)

เบอร์เร็น ต์ %	โนม	day11																		ค่าไม้ บรรทัด บนดัง T		
		D			D เกลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ดิน รวมฝา	Wt.Mold ไม้รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Cow dung	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง		
		D1	D2	D3																		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	1±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
5	2±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
5	3±5%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	1±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4657	3571	1.42	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	2±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1086	4596	3510	1.39	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
10	3±10%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1114	4420	3306	1.31	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
15	1±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1070	4433	3363	1.33	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
15	2±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4433	3353	1.33	5	410.5	300	7	0.0233	2.03074E-05	1.57588E-05	0	5	31.000
15	3±15%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1080	4417	3337	1.32	5	410.5	300	8	0.0267	2.32084E-05	1.80101E-05	0	5	31.000
20	1±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1084	4447	3363	1.33	5	409.5	300	8	0.0267	2.32651E-05	1.80541E-05	1	4	31.000
20	2±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4366	3285	1.30	5	409.5	300	7	0.0233	2.0357E-05	1.57973E-05	1	4	31.000
20	3±20%	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1081	4393	3312	1.31	5	409.5	300	7	0.0233	2.0357E-05	1.57973E-05	1	4	31.000

## ภาคผนวก ก.2 ข้อมูลขี้เก้าถ่าน

### ตารางผนวกที่ ก2.1 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมขี้เก้าถ่านกับดินลูกรัง (day 1 เริ่มเก็บค่า)

เบอร์ชุด ที่	โน๊ต	day1 0.00																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ด้วยรวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่า บรรทัด บนถัง	T	
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.	
5	5ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	300	30	0.1	8.72442E-05	6.77029E-05	0	6	31.000
5	5ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	300	24	0.08	6.97953E-05	5.41623E-05	0	6	31.000
5	5ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	300	23	0.0767	6.68872E-05	5.19055E-05	0	6	31.000
5	5ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	300	52	0.1733	0.000151223	0.000117352	0	6	31.000
10	10ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	300	29	0.0967	8.4336E-05	6.54461E-05	0	6	31.000
10	10ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	300	53	0.1767	0.000154131	0.000119608	0	6	31.000
10	10ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	300	17	0.0567	4.94384E-05	3.8365E-05	0	6	31.000
10	10ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	300	31	0.1033	9.01523E-05	6.99596E-05	0	6	31.000
15	15ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	300	37	0.1233	0.000107997	8.38072E-05	1	5.5	31.000
15	15ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	300	10	0.0333	2.91883E-05	2.26506E-05	1	5.5	31.000
15	15ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	300	39	0.13	0.000113834	8.83373E-05	1	5.5	31.000
15	15ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	300	28	0.0933	8.17273E-05	6.34216E-05	1	5.5	31.000
20	20ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	300	29	0.0967	8.46461E-05	6.56867E-05	1	5.5	31.000
20	20ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	300	31	0.1033	9.04837E-05	7.02168E-05	1	5.5	31.000
20	20ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	300	31	0.1033	9.04837E-05	7.02168E-05	1	5.5	31.000
20	20ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	300	36	0.12	0.000105078	8.15421E-05	1	5.5	31.000

ตารางผนวกที่ ก2.2 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมซีเมนต์กับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 15 นาที)

เบอร์เร็น ที่	โน๊ล	day1.2 จับหลังรอบแรก 15 นาที																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mol ด.รวม ฝ้า + mixed material	Wt.Mold ม.รวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่า บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	อก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	300	28	0.0933	8.14279E-05	6.31893E-05	0	6	31.000
5	5xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	300	29	0.0967	8.4336E-05	6.54461E-05	0	6	31.000
5	5xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	300	34	0.1133	9.88767E-05	7.67299E-05	0	6	31.000
5	5xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	300	61	0.2033	0.000177396	0.000137662	0	6	31.000
10	10xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	300	26	0.0867	7.56116E-05	5.86758E-05	0	6	31.000
10	10xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	300	62	0.2067	0.000180305	0.000139919	0	6	31.000
10	10xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	300	14	0.0467	4.07139E-05	3.15947E-05	0	6	31.000
10	10xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	300	30	0.1	8.72442E-05	6.77029E-05	0	6	31.000
15	15xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	300	37	0.1233	0.000107997	8.38072E-05	1	5.5	31.000
15	15xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	300	14	0.0467	4.08636E-05	3.17108E-05	1	5.5	31.000
15	15xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	300	37	0.1233	0.000107997	8.38072E-05	1	5.5	31.000
15	15xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	300	27	0.09	7.88084E-05	6.11566E-05	1	5.5	31.000
20	20xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	300	29	0.0967	8.46461E-05	6.56867E-05	1	5.5	31.000
20	20xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	300	26	0.0867	7.58896E-05	5.88915E-05	1	5.5	31.000
20	20xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	300	31	0.1033	9.04837E-05	7.02168E-05	1	5.5	31.000
20	20xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	300	33	0.11	9.63214E-05	7.47469E-05	1	5.5	31.000

ตารางผนวกที่ ก2.3 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้าถ่านกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 30 นาที)

เบอร์เรื่อง ที่	โนม	day1.3 จับหลังรอบแรก 30 นาที																				
		D			D เคลี่ย	A	L	V	Wt.Mol d รวม ฝ่า	Wt.Mold มีรวม ฝ่า + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่า บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	300	31	0.1033	9.01523E-05	6.99596E-05	0	6	31.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	300	26	0.0867	7.56116E-05	5.86758E-05	0	6	31.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	300	39	0.13	0.000113417	8.80137E-05	0	6	31.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	300	52	0.1733	0.000151223	0.000117352	0	6	31.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	300	18	0.06	5.23465E-05	4.06217E-05	0	6	31.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	300	57	0.19	0.000165764	0.000128635	0	6	31.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	300	13	0.0433	3.78058E-05	2.93379E-05	0	6	31.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	300	29	0.0967	8.4336E-05	6.54461E-05	0	6	31.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	300	36	0.12	0.000105078	8.15421E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	300	14	0.0467	4.08636E-05	3.17108E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	300	35	0.1167	0.000102159	7.92771E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	300	26	0.0867	7.58896E-05	5.88915E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	300	29	0.0967	8.46461E-05	6.56867E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	300	25	0.0833	7.29708E-05	5.66265E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	300	30	0.1	8.75649E-05	6.79518E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	300	32	0.1067	9.34026E-05	7.24819E-05	1	5.5	31.000

ตารางผนวกที่ ก2.4 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้ากานกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 1 ช.ม.)

เบอร์ชิ้น ตัว	โนม	day1.4 จับหลังรอบแรก 60 นาที																				
		D			D เหลี่ยม	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา	Wt.Mol ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่า บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.	
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	600	28	0.0467	4.07139E-05	3.15947E-05	0	6	31.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	600	27	0.045	3.92599E-05	3.04663E-05	0	6	31.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	600	39	0.065	5.67087E-05	4.40069E-05	0	6	31.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	600	52	0.0867	7.56116E-05	5.86758E-05	0	6	31.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	600	19	0.0317	2.76273E-05	2.14392E-05	0	6	31.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	600	39	0.065	5.67087E-05	4.40069E-05	0	6	31.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	600	11	0.0183	1.59948E-05	1.24122E-05	0	6	31.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	600	27	0.045	3.92599E-05	3.04663E-05	0	6	31.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	600	32	0.0533	4.67013E-05	3.62409E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	600	10	0.0167	1.45942E-05	1.13253E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	600	36	0.06	5.25389E-05	4.07711E-05	1	5.5	31.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	600	22	0.0367	3.21071E-05	2.49156E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	600	25	0.0417	3.64854E-05	2.83132E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	600	24	0.04	3.5026E-05	2.71807E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	600	29	0.0483	4.2323E-05	3.28434E-05	1	5.5	31.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	600	31	0.0517	4.52419E-05	3.51084E-05	1	5.5	31.000

ตารางผนวกที่ ก2.5 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้าถ่านกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 2 ช.ม.)

เบอร์ชิ้น ที่	โน๊ต	day 1.5 จับหลังรอบแรก 120 นาที																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแฉ</sub>	ผัง	บรรทัด บนผัง	T	
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	300	42	0.14	0.000122142	9.4784E-05	0	6	31.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	300	27	0.09	7.85197E-05	6.09326E-05	0	6	31.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	300	29	0.0967	8.4336E-05	6.54461E-05	0	6	31.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	300	35	0.1167	0.000101785	7.89867E-05	0	6	31.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	300	11	0.0367	3.19895E-05	2.48244E-05	0	6	31.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	300	18	0.06	5.23465E-05	4.06217E-05	0	6	31.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	300	12	0.04	3.48977E-05	2.70811E-05	0	6	31.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	300	19	0.0633	5.52546E-05	4.28785E-05	0	6	31.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	300	28	0.0933	8.17273E-05	6.21257E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	300	12	0.04	3.5026E-05	2.66253E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	300	35	0.1167	0.000102159	7.76571E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	300	23	0.0767	6.71331E-05	5.10318E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	300	28	0.0933	8.17273E-05	6.21257E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	300	15	0.05	4.37825E-05	3.32816E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	300	29	0.0967	8.46461E-05	6.43444E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	300	28	0.0933	8.17273E-05	6.21257E-05	1	5.5	32.000

ตารางผนวกที่ ก2.6 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้าถ่านกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 4 ช.ม.)

หมายเลข ตัว	โน๊ต	day 1.6 จับหลังรอบแรก 240 นาที																				
		D			D เคลี่ยบ	A	L	V	Wt.Mold ด้วยรวม ฝา	Wt.Mol ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ความ บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	300	35	0.1167	0.000101785	7.73726E-05	0	6	32.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	300	23	0.0767	6.68872E-05	5.08449E-05	0	6	32.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	300	22	0.0733	6.39791E-05	4.86342E-05	0	6	32.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	300	33	0.11	9.59686E-05	7.29513E-05	0	6	32.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	300	10	0.0333	2.90814E-05	2.21065E-05	0	6	32.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	300	12	0.04	3.48977E-05	2.65278E-05	0	6	32.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	300	11	0.0367	3.19895E-05	2.43171E-05	0	6	32.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	300	17	0.0567	4.94384E-05	3.7581E-05	0	6	32.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	300	23	0.0767	6.71331E-05	5.10318E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	300	10	0.0333	2.91883E-05	2.21877E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	300	33	0.11	9.63214E-05	7.32195E-05	1	5.5	32.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	300	26	0.0867	7.58896E-05	5.76881E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	300	19	0.0633	5.54578E-05	4.21567E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	300	10	0.0333	2.91883E-05	2.21877E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	300	26	0.0867	7.58896E-05	5.76881E-05	1	5.5	32.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	300	24	0.08	7.00519E-05	5.32506E-05	1	5.5	32.000

ตารางผนวกที่ ก2.7 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้ากานกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 8 ช.ม.)

เบอร์ชิ้น ที่	ไมล	day 1.7 จับหลังรอบแรก 480 นาที																			
		D			D เลือด	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	ค่าคง บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																	
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm/s	cm/s	nok=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	420	24	0.0571	4.98538E-05	3.95273E-05	0	6 30.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	420	21	0.05	4.36221E-05	3.45864E-05	0	6 30.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	420	20	0.0476	4.15448E-05	3.29394E-05	0	6 30.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	420	26	0.0619	5.40083E-05	4.28212E-05	0	6 30.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	420	10	0.0238	2.07724E-05	1.64697E-05	0	6 30.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	420	11	0.0262	2.28497E-05	1.81167E-05	0	6 30.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	420	10	0.0238	2.07724E-05	1.64697E-05	0	6 30.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	420	8	0.019	1.66179E-05	1.31758E-05	0	6 30.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	420	21	0.05	4.37825E-05	3.47135E-05	1	5.5 30.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	420	9	0.0214	1.87639E-05	1.48772E-05	1	5.5 30.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	420	39	0.0929	8.13103E-05	6.4468E-05	1	5.5 30.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	420	24	0.0571	5.00371E-05	3.96726E-05	1	5.5 30.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	420	17	0.0405	3.54429E-05	2.81014E-05	1	5.5 30.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	420	11	0.0262	2.29337E-05	1.81833E-05	1	5.5 30.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	420	29	0.069	6.04615E-05	4.79378E-05	1	5.5 30.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	420	22	0.0524	4.58673E-05	3.63666E-05	1	5.5 30.000

ตารางผนวกที่ ก2.8 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้ากานกับดินลูกรัง (day 2)

เบอร์ตัวอย่าง ที่	โน๊ล	day2																		ค่าคง บรรหัด บนถัง	T		
		D			D เหลี่ยม	A	L	V	Wt.Mold ด้วยรวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชิ้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง				
		D1	D2	D3																			
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชิ้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	4cm. 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	5ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	600	13	0.0217	1.89029E-05	1.56619E-05	0	6	28.000	
5	5ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	600	8	0.0133	1.16326E-05	9.63807E-06	0	6	28.000	
5	5ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	600	13	0.0217	1.89029E-05	1.56619E-05	0	6	28.000	
5	5ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	600	22	0.0367	3.19895E-05	2.65047E-05	0	6	28.000	
10	10ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	600	8	0.0133	1.16326E-05	9.63807E-06	0	6	28.000	
10	10ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	600	8	0.0133	1.16326E-05	9.63807E-06	0	6	28.000	
10	10ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	600	9	0.015	1.30866E-05	1.08428E-05	0	6	28.000	
10	10ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	600	8	0.0133	1.16326E-05	9.63807E-06	0	6	28.000	
15	15ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	600	8	0.0133	1.16753E-05	9.67351E-06	1	5.5	28.000	
15	15ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	600	8	0.0133	1.16753E-05	9.67351E-06	1	5.5	28.000	
15	15ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	600	43	0.0717	6.27549E-05	5.19951E-05	1	5.5	28.000	
15	15ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	600	30	0.05	4.37825E-05	3.62757E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	600	14	0.0233	2.04318E-05	1.69286E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	600	11	0.0183	1.60536E-05	1.33011E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	600	27	0.045	3.94042E-05	3.26481E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	600	10	0.0167	1.45942E-05	1.20919E-05	1	5.5	28.000	

ตารางผนวกที่ ก2.9 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีวภาพกับดินลูกรัง (day 3)

หมายเลข ตัวอย่าง	โนมส์	day3																			ค่าณิต บรรทัด บนถัง	T
		D			D เหลี่ยม	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง			
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	407.5	900	8	0.0089	7.7931E-06	5.92399E-06	0	8	32.000
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	407.5	900	8	0.0089	7.7931E-06	5.92399E-06	0	8	32.000
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	407.5	900	12	0.0133	1.16896E-05	8.88599E-06	0	8	32.000
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	407.5	900	8	0.0089	7.7931E-06	5.92399E-06	0	8	32.000
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	407.5	900	8	0.0089	7.7931E-06	5.92399E-06	0	8	32.000
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	407.5	900	9	0.01	8.76724E-06	6.66449E-06	0	8	32.000
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	407.5	900	10	0.0111	9.74137E-06	7.40499E-06	0	8	32.000
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	407.5	900	8	0.0089	7.7931E-06	5.92399E-06	0	8	32.000
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	407	900	7	0.0078	6.82734E-06	5.0816E-06	1	6.5	33.000
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	407	900	8	0.0089	7.80267E-06	5.80754E-06	1	6.5	33.000
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	407	900	50	0.0556	4.87667E-05	3.62971E-05	1	6.5	33.000
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	407	900	22	0.0244	2.14573E-05	1.59707E-05	1	6.5	33.000
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	407	900	9	0.01	8.77801E-06	6.53348E-06	1	6.5	33.000
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	407	900	9	0.01	8.77801E-06	6.53348E-06	1	6.5	33.000
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	407	900	26	0.0289	2.53587E-05	1.88745E-05	1	6.5	33.000
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	407	900	10	0.0111	9.75334E-06	7.25942E-06	1	6.5	33.000

ตารางผนวกที่ ก2.10 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมปูนซีเมนต์กับดินเผา (day 4)

หมายเลข ที่	ไมล์	day4																		ค่าคง บรรทัด บนถัง	T		
		D			D <sub>เฉลี่ย</sub>	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝ้า	Wt.Mold ไม่รวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแปร</sub>	ผัง			
		D1	D2	D3																			
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.		
5	5ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409	1200	12	0.01	8.73508E-06	7.40188E-06	0	6.5	27.000	
5	5ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409	1200	11	0.0092	8.00716E-06	6.78506E-06	0	6.5	27.000	
5	5ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409	1200	12	0.01	8.73508E-06	7.40188E-06	0	6.5	27.000	
5	5ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409	1200	7	0.0058	5.09546E-06	4.31776E-06	0	6.5	27.000	
10	10ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409	1200	10	0.0083	7.27924E-06	6.16823E-06	0	6.5	27.000	
10	10ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409	1200	8	0.0067	5.82339E-06	4.93459E-06	0	6.5	27.000	
10	10ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409	1200	8	0.0067	5.82339E-06	4.93459E-06	0	6.5	27.000	
10	10ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409	1200	7	0.0058	5.09546E-06	4.31776E-06	0	6.5	27.000	
15	15ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408	1200	8	0.0067	5.83766E-06	4.83675E-06	1	5.5	28.000	
15	15ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408	1200	8	0.0067	5.83766E-06	4.83675E-06	1	5.5	28.000	
15	15ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408	1200	42	0.035	3.06477E-05	2.5393E-05	1	5.5	28.000	
15	15ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408	1200	22	0.0183	1.60536E-05	1.33011E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชต1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408	1200	10	0.0083	7.29708E-06	6.04594E-06	1	5.5	28.000	
20	20ชต2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408	1200	8	0.0067	5.83766E-06	4.83675E-06	1	5.5	28.000	
20	20ชต3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408	1200	27	0.0225	1.97021E-05	1.6324E-05	1	5.5	28.000	
20	20ชต4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408	1200	12	0.01	8.75649E-06	7.25513E-06	1	5.5	28.000	

ตารางผนวกที่ ก2.11 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมปูนซีเมนต์กับดินสูตรรัง (day 5)

เวลาเริ่มนับ วัน	หมายเลข ตัวอย่าง	ชนิด โดยรวม	day5																		ค่า บรรทัด บนผัง	T
			D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mol รวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>			
			D1	D2	D3																	
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	5xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.5	1800	28	0.0156	1.35713E-05	1.15E-05	0	6	27.000
5	5xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.5	1800	11	0.0061	5.33159E-06	4.51785E-06	0	6	27.000
5	5xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.5	1800	9	0.005	4.36221E-06	3.69642E-06	0	6	27.000
5	5xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.5	1800	9	0.005	4.36221E-06	3.69642E-06	0	6	27.000
10	10xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.5	1800	10	0.0056	4.8469E-06	4.10713E-06	0	6	27.000
10	10xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.5	1800	8	0.0044	3.87752E-06	3.28571E-06	0	6	27.000
10	10xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.5	1800	9	0.005	4.36221E-06	3.69642E-06	0	6	27.000
10	10xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.5	1800	8	0.0044	3.87752E-06	3.28571E-06	0	6	27.000
15	15xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	408.2	1800	8	0.0044	3.88987E-06	3.22292E-06	1	5.3	28.000
15	15xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	408.2	1800	9	0.005	4.3761E-06	3.62579E-06	1	5.3	28.000
15	15xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	408.2	1800	48	0.0267	2.33392E-05	1.93375E-05	1	5.3	28.000
15	15xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	408.2	1800	34	0.0189	1.65319E-05	1.36974E-05	1	5.3	28.000
20	20xถ1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	408.2	1800	15	0.0083	7.2935E-06	6.04298E-06	1	5.3	28.000
20	20xถ2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	408.2	1800	8	0.0044	3.88987E-06	3.22292E-06	1	5.3	28.000
20	20xถ3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	408.2	1800	48	0.0267	2.33392E-05	1.93375E-05	1	5.3	28.000
20	20xถ4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	408.2	1800	11	0.0061	5.34857E-06	4.43152E-06	1	5.3	28.000

ตารางผนวกที่ ก2.12 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีล์เจ้าถ่านกับดินสูตรรัง (day 6)

เบอร์ชุด ที่	โนมล	day6																		ผล บรรทัด บนถัง	T		
		D			D เหล็ก	A	L	V	Wt.Mol ด รวม ฝ่า	Wt.Mold ฝ่า + mixed material	Wt.Laterite +Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ผัง			
		D1	D2	D3																			
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	นอก=0 ใน=1	องศา เซลเซียส 2cm.		
5	5ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5588	4231	1.68	5	409.6	1800	10	0.0056	4.84571E-06	4.10613E-06	0	5.9	27.000	
5	5ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5538	4185	1.66	5	409.6	1800	11	0.0061	5.33029E-06	4.51674E-06	0	5.9	27.000	
5	5ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1350	5560	4210	1.67	5	409.6	1800	8	0.0044	3.87657E-06	3.2849E-06	0	5.9	27.000	
5	5ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5572	4216	1.67	5	409.6	1800	7	0.0039	3.392E-06	2.87429E-06	0	5.9	27.000	
10	10ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5388	4035	1.60	5	409.6	1800	18	0.01	8.72229E-06	7.39104E-06	0	5.9	27.000	
10	10ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5367	4002	1.59	5	409.6	1800	10	0.0056	4.84571E-06	4.10613E-06	0	5.9	27.000	
10	10ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1357	5449	4092	1.62	5	409.6	1800	8	0.0044	3.87657E-06	3.2849E-06	0	5.9	27.000	
10	10ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	356	5387	5031	2.00	5	409.6	1800	18	0.01	8.72229E-06	7.39104E-06	0	5.9	27.000	
15	15ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5306	3946	1.57	5	409.6	1800	7	0.0039	3.392E-06	2.87429E-06	1	3.9	27.000	
15	15ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1351	5321	3970	1.58	5	409.6	1800	8	0.0044	3.87657E-06	3.2849E-06	1	3.9	27.000	
15	15ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1347	5297	3950	1.57	5	409.6	1800	52	0.0289	2.51977E-05	2.13519E-05	1	3.9	27.000	
15	15ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5288	3935	1.56	5	409.6	1800	24	0.0133	1.16297E-05	9.85471E-06	1	3.9	27.000	
20	20ชุด1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5165	3809	1.51	5	409.6	1800	10	0.0056	4.84571E-06	4.10613E-06	1	3.9	27.000	
20	20ชุด2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5197	3836	1.52	5	409.6	1800	11	0.0061	5.33029E-06	4.51674E-06	1	3.9	27.000	
20	20ชุด3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1361	5212	3851	1.53	5	409.6	1800	56	0.0311	2.7136E-05	2.29943E-05	1	3.9	27.000	
20	20ชุด4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5144	3781	1.50	5	409.6	1800	14	0.0078	6.784E-06	5.74858E-06	1	3.9	27.000	

### ภาคผนวก ก.3 ข้อมูลขี้เก้าแกลบ

ตารางผนวกที่ ก3.1 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมขี้เก้าแกลบกับดินลูกรัง (day 1 เริ่มเก็บค่า)

ปีร์เซ็น %	ไม้	day1																		ค่า บรรทัด บนถัง	T	
		D			D1	D2	D3	D เกลี่ย	A	L	V	Wt.Mol รวม ฟ้า + mixed material	Wt.Laterite + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm/s	nok >= 4cm. ใน >= 2cm.			
5	5xก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.5	120	40	0.3333	0.000290814	0.00021213	0	6	34.000
5	5xก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.5	120	65	0.5417	0.000472573	0.000344711	0	6	34.000
5	5xก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.5	120	29	0.2417	0.00021084	0.000153794	0	6	34.000
5	5xก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.5	120	21	0.175	0.000152677	0.00011368	0	6	34.000
10	10xก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.5	120	70	0.5833	0.000508924	0.000371227	0	6	34.000
10	10xก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.5	120	17	0.1417	0.000123596	9.01552E-05	0	6	34.000
10	10xก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.5	120	183	1.525	0.001330474	0.000970494	0	6	34.000
10	10xก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.5	120	25	0.2083	0.000181759	0.000132581	0	6	34.000
15	15xก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	408.2	120	96	0.8	0.000700176	0.000521142	1	5.3	33.000
15	15xก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	408.2	120	82	0.6833	0.000598067	0.000445142	1	5.3	33.000
15	15xก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	408.2	120	87	0.725	0.000634535	0.000472285	1	5.3	33.000
15	15xก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	408.2	120	109	0.9083	0.000794992	0.000591713	1	5.3	33.000
20	20xก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	408.2	120	18	0.15	0.000131283	9.77141E-05	1	5.3	33.000
20	20xก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	408.2	120	239	1.9917	0.001743147	0.001297426	1	5.3	33.000
20	20xก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	408.2	120	55	0.4583	0.000401143	0.000298571	1	5.3	33.000
20	20xก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	408.2	120	183	1.525	0.001334711	0.000993427	1	5.3	33.000

ตารางผนวกที่ ก3.2 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้าแกลบกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 30 นาที)

เบอร์เรื่อง ที่	โนม	day1.2 จับหลังรอบแรก 30 นาที																				
		D			D เฉลี่ย	A	L	V	Wt.Mold ด้วย ฟ้า + mixed material	Wt.Mold ด้วย ฝ่า + mixed material	Wt.Laterite + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นกดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับ</sub>	ถัง	□ 1 บรรทัด บนถัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	องศา 2cm.	องศา เชลเซียส
5	5ชก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.5	120	33	0.275	0.000239921	0.000175007	0	6	34.000
5	5ชก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.5	120	52	0.4333	0.000378058	0.000275769	0	6	34.000
5	5ชก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.5	120	17	0.1417	0.000123596	9.01552E-05	0	6	34.000
5	5ชก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.5	120	14	0.1167	0.000101785	7.42454E-05	0	6	34.000
10	10ชก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.5	120	34	0.2833	0.000247192	0.00018031	0	6	34.000
10	10ชก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.5	120	12	0.1	8.72442E-05	6.3639E-05	0	6	34.000
10	10ชก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.5	120	28	0.2333	0.00020357	0.000148491	0	6	34.000
10	10ชก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.5	120	14	0.1167	0.000101785	7.42454E-05	0	6	34.000
15	15ชก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	408.2	120	17	0.1417	0.00012399	9.22856E-05	1	5.3	33.000
15	15ชก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	408.2	120	22	0.1833	0.000160457	0.000119428	1	5.3	33.000
15	15ชก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	408.2	120	22	0.1833	0.000160457	0.000119428	1	5.3	33.000
15	15ชก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	408.2	120	24	0.2	0.000175044	0.000130285	1	5.3	33.000
20	20ชก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	408.2	120	16	0.1333	0.000116696	8.6857E-05	1	5.3	33.000
20	20ชก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	408.2	120	13	0.1083	9.48155E-05	7.05713E-05	1	5.3	33.000
20	20ชก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	408.2	120	29	0.2417	0.000211512	0.000157428	1	5.3	33.000
20	20ชก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	408.2	120	8	0.0667	5.8348E-05	4.34285E-05	1	5.3	33.000

ตารางผนวกที่ ก3.3 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีก้าแกลบกับดินลูกรัง (day 1 หลังเก็บค่าแรก 1 ช.ม.)

%	โนมล	day1.3 จับหลังรอบแรก 1 ช.ม.																				
		D			Densiy	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite ฝ่า + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นกดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับภัย</sub>	ถัง	ตราไม้ บรรทัด บนถัง	T	
		D1	D2	D3																		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm/s	cm/s	nok >= 4cm. ใน >= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	5ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.5	120	32	0.2667	0.000232651	0.000169704	0	6	34.000
5	5ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.5	120	29	0.2417	0.00021084	0.000153794	0	6	34.000
5	5ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.5	120	12	0.1	8.72442E-05	6.3639E-05	0	6	34.000
5	5ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.5	120	11	0.0917	7.99738E-05	5.83357E-05	0	6	34.000
10	10ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.5	120	23	0.1917	0.000167218	0.000121975	0	6	34.000
10	10ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.5	120	11	0.0917	7.99738E-05	5.83357E-05	0	6	34.000
10	10ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.5	120	22	0.1833	0.000159948	0.000116671	0	6	34.000
10	10ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.5	120	18	0.15	0.000130866	9.54584E-05	0	6	34.000
15	15ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	408.2	120	13	0.1083	9.48155E-05	7.05713E-05	1	5.3	33.000
15	15ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	408.2	120	18	0.15	0.000131283	9.77141E-05	1	5.3	33.000
15	15ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	408.2	120	18	0.15	0.000131283	9.77141E-05	1	5.3	33.000
15	15ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	408.2	120	19	0.1583	0.000138577	0.000103143	1	5.3	33.000
20	20ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	408.2	120	10	0.0833	7.2935E-05	5.42856E-05	1	5.3	33.000
20	20ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	408.2	120	9	0.075	6.56415E-05	4.88571E-05	1	5.3	33.000
20	20ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	408.2	120	27	0.225	0.000196925	0.000146571	1	5.3	33.000
20	20ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	408.2	120	8	0.0667	5.8348E-05	4.34285E-05	1	5.3	33.000

ตารางผนวกที่ ก3.4 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีวภาพกับดินลูกรัง (day 2)

โปรต์เร็น ต์	โนมล	day2																				
		D			Densiy	A	L	V	Wt.Mol ด้วยรวม ฝ้า + mixed material	Wt.Mold ไม่รวม ฝ้า + Rice hull Ashes	Wt.Laterite + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแฉ</sub>	ผัง	ตราสัญญาณ บรรทัด บนผัง	T
		D1	D2	D3																		
%		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.2	600	19	0.0317	2.76476E-05	2.01671E-05	0	6.3	34.000
5	5ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.2	600	9	0.015	1.30962E-05	9.55284E-06	0	6.3	34.000
5	5ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.2	600	8	0.0133	1.16411E-05	8.49141E-06	0	6.3	34.000
5	5ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.2	600	8	0.0133	1.16411E-05	8.49141E-06	0	6.3	34.000
10	10ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.2	600	25	0.0417	3.63784E-05	2.65357E-05	0	6.3	34.000
10	10ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.2	600	16	0.0267	2.32822E-05	1.69828E-05	0	6.3	34.000
10	10ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.2	600	8	0.0133	1.16411E-05	8.49141E-06	0	6.3	34.000
10	10ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.2	600	8	0.0133	1.16411E-05	8.49141E-06	0	6.3	34.000
15	15ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	407.9	600	8	0.0133	1.16782E-05	8.51848E-06	1	5.6	34.000
15	15ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	407.9	600	8	0.0133	1.16782E-05	8.51848E-06	1	5.6	34.000
15	15ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	407.9	600	8	0.0133	1.16782E-05	8.51848E-06	1	5.6	34.000
15	15ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	407.9	600	9	0.015	1.3138E-05	9.58329E-06	1	5.6	34.000
20	20ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	407.9	600	13	0.0217	1.8977E-05	1.38425E-05	1	5.6	34.000
20	20ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	407.9	600	8	0.0133	1.16782E-05	8.51848E-06	1	5.6	34.000
20	20ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	407.9	600	9	0.015	1.3138E-05	9.58329E-06	1	5.6	34.000
20	20ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	407.9	600	8	0.0133	1.16782E-05	8.51848E-06	1	5.6	34.000

ตารางผนวกที่ ก3.5 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีวภาพกับดินลูกรัง (day 3)

โปรต์เร็น ต์ %	โนมล	day3																				
		D			Densiy	A	L	V	Wt.Mold ด้วยรวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite ฝ้า + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแฉ</sub>	ผัง	 บรรทัด บนผัง	T	
		D1	D2	D3																		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok>= 4cm. โน=>= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	5ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	408.8	3600	13	0.0036	3.15588E-06	2.30201E-06	0	6.7	34.000
5	5ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	408.8	3600	7	0.0019	1.69932E-06	1.23954E-06	0	6.7	34.000
5	5ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	408.8	3600	6	0.0017	1.45656E-06	1.06247E-06	0	6.7	34.000
5	5ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	408.8	3600	6	0.0017	1.45656E-06	1.06247E-06	0	6.7	34.000
10	10ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	408.8	3600	148	0.0411	3.59285E-05	2.62075E-05	0	6.7	34.000
10	10ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	408.8	3600	6	0.0017	1.45656E-06	1.06247E-06	0	6.7	34.000
10	10ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	408.8	3600	6	0.0017	1.45656E-06	1.06247E-06	0	6.7	34.000
10	10ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	408.8	3600	6	0.0017	1.45656E-06	1.06247E-06	0	6.7	34.000
15	15ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	407.7	3600	6	0.0017	1.46049E-06	1.1102E-06	1	5.8	32.000
15	15ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	407.7	3600	6	0.0017	1.46049E-06	1.1102E-06	1	5.8	32.000
15	15ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	407.7	3600	15	0.0042	3.65122E-06	2.77551E-06	1	5.8	32.000
15	15ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	407.7	3600	7	0.0019	1.7039E-06	1.29524E-06	1	5.8	32.000
20	20ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	407.7	3600	42	0.0117	1.02234E-05	7.77142E-06	1	5.8	32.000
20	20ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	407.7	3600	8	0.0022	1.94732E-06	1.48027E-06	1	5.8	32.000
20	20ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	407.7	3600	17	0.0047	4.13805E-06	3.14558E-06	1	5.8	32.000
20	20ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	407.7	3600	8	0.0022	1.94732E-06	1.48027E-06	1	5.8	32.000

ตารางผนวกที่ ก3.6 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีวภาพกับดินลูกรัง (day 4)

โปรต์เร็น ต์ %	โนมล	day4																				
		D			Densiy	A	L	V	Wt.Mold ด้วยรวม ฝ้า + mixed material	Wt.Laterite ฝ้า + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแฉ</sub>	ผัง	ตราสัญญาณ บรรทัด บนผัง	T	
		D1	D2	D3																		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok >= 4cm. ใน >= 2cm.	องศา เซลเซียส	
5	5ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.5	3600	10	0.0028	2.42345E-06	1.76775E-06	0	6	34.000
5	5ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.5	3600	8	0.0022	1.93876E-06	1.4142E-06	0	6	34.000
5	5ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.5	3600	6	0.0017	1.45407E-06	1.06065E-06	0	6	34.000
5	5ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.5	3600	6	0.0017	1.45407E-06	1.06065E-06	0	6	34.000
10	10ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.5	3600	260	0.0722	6.30097E-05	4.59615E-05	0	6	34.000
10	10ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.5	3600	6	0.0017	1.45407E-06	1.06065E-06	0	6	34.000
10	10ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.5	3600	6	0.0017	1.45407E-06	1.06065E-06	0	6	34.000
10	10ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.5	3600	6	0.0017	1.45407E-06	1.06065E-06	0	6	34.000
15	15ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	408.1	3600	6	0.0017	1.45906E-06	1.10912E-06	1	5.4	32.000
15	15ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	408.1	3600	6	0.0017	1.45906E-06	1.10912E-06	1	5.4	32.000
15	15ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	408.1	3600	28	0.0078	6.80894E-06	5.17587E-06	1	5.4	32.000
15	15ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	408.1	3600	6	0.0017	1.45906E-06	1.10912E-06	1	5.4	32.000
20	20ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	408.1	3600	34	0.0094	8.26799E-06	6.28499E-06	1	5.4	32.000
20	20ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	408.1	3600	6	0.0017	1.45906E-06	1.10912E-06	1	5.4	32.000
20	20ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	408.1	3600	14	0.0039	3.40447E-06	2.58794E-06	1	5.4	32.000
20	20ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	408.1	3600	6	0.0017	1.45906E-06	1.10912E-06	1	5.4	32.000


ตารางผนวกที่ ก3.7 ข้อมูลการทดสอบของวัสดุผสมชีวภาพกับดินลูกรัง (day 5)

โปรต์เร็น ต์ %	โนมล	day5																				
		D			Densiy	A	L	V	Wt.Mold รวม ฝา	Wt.Mol ไม่รวม ฝา + mixed material	Wt.Laterite + Rice hull Ashes	Density	จำนวนชั้นบดอัด	H	Time	Volume	Q	K	K <sub>ปรับแฉ</sub>	ผัง	ตราสัญญาณ บรรทัด บนผัง	T
		D1	D2	D3																		
		mm	mm	mm	cm	cm. <sup>2</sup>	cm.	cm. <sup>3</sup>	g.	g.	g.	g/cm <sup>3</sup>	ชั้น	cm.	sec.	cm <sup>3</sup>	cm <sup>3</sup> /s	cm./s	cm./s	nok=0 ใน=1	นอก>= 4cm. ใน>= 2cm.	องศา เซลเซียส
5	5ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5533	4169	1.65	5	409.3	3600	96	0.0267	2.32765E-05	1.73247E-05	0	6.2	33.000
5	5ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5480	4121	1.64	5	409.3	3600	16	0.0044	3.87941E-06	2.88745E-06	0	6.2	33.000
5	5ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1353	5458	4105	1.63	5	409.3	3600	6	0.0017	1.45478E-06	1.08279E-06	0	6.2	33.000
5	5ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1366	5472	4106	1.63	5	409.3	3600	6	0.0017	1.45478E-06	1.08279E-06	0	6.2	33.000
10	10ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1356	5213	3857	1.53	5	409.3	3600	545	0.1514	0.000132143	9.83538E-05	0	6.2	33.000
10	10ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5211	3853	1.53	5	409.3	3600	6	0.0017	1.45478E-06	1.08279E-06	0	6.2	33.000
10	10ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5420	4062	1.61	5	409.3	3600	6	0.0017	1.45478E-06	1.08279E-06	0	6.2	33.000
10	10ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5468	4108	1.63	5	409.3	3600	6	0.0017	1.45478E-06	1.08279E-06	0	6.2	33.000
15	15ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1364	5365	4001	1.59	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000
15	15ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1363	5285	3922	1.56	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000
15	15ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1365	5390	4025	1.60	5	408	3600	8	0.0022	1.94589E-06	1.51004E-06	1	5.5	31.000
15	15ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1362	5364	4002	1.59	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000
20	20ขก1	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1359	5040	3681	1.46	5	408	3600	25	0.0069	6.0809E-06	4.71887E-06	1	5.5	31.000
20	20ขก2	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5030	3670	1.46	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000
20	20ขก3	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1358	5230	3872	1.54	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000
20	20ขก4	103.6	103.1	103.5	10.340	83.971	30	2519.14	1360	5055	3695	1.47	5	408	3600	6	0.0017	1.45942E-06	1.13253E-06	1	5.5	31.000

ภาคผนวก ข.

ตารางผนวกที่ ข.1 แสดงขนาดคละดินลูกรัง


Sieve NO.	% finer
3/8	100.000
4	70.550
8	42.528
16	21.080
30	9.869
50	6.532
100	1.781
200	0.778
Pan	0.000



ภาพผนวกที่ ข.1 Grain size distribution curve

ตารางผนวกที่ ข.2 ผลการทดสอบค่า俓ลคลาสตร์ที่ดีที่สุดของแต่ละวัสดุที่นำมาระบุ


ตารางผนวกที่ ข.2 ผลการทดสอบค่า俓ลคลาสตร์ที่ดีที่สุดของแต่ละวัสดุที่นำมาระบุ				
ค่า俓ลคลาสตร์ต่ำสุด				
Rice hull ashes 10%	1.06864E-06	cm/s	0.09233	cm/day
Ashes 5%	5.67233E-06	cm/s	0.490089	cm/day
Cow dung 20%	1.8266E-05	cm/s	1.578183	cm/day
Lateritic soil	2.37025E-05		2.047895	cm/day
ก้อนน้ำ			0.86	cm/day



ภาพผนวกที่ ข.2 Hydraulie Conductivity of Sandy soil mixed with Cement (or Lime)

ตารางผนวกที่ ๔.๓ แสดงค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดลอง


วัสดุ		S.D.
10%	Rice hull ashes 10%	1.7E-17
5%	Ashes 5%	0.107812
15%	Cow dung 20%	0.310886
	Lateritic soil	0.301949



ภาพผนวกที่ ๔.๓ Best Hydralic Konductivity

ตารางผนวกที่ ข.4 เปรียบเทียบที่ 10% โดยนำหัวนักของวัสดุและ

กราฟที่ 10%		S.D.	
Rice hull ashes	0.092330186	cm/day	1.7E-17
Ashes	0.426458209	cm/day	0.045351
Cow dung	1.603769602	cm/day	2.72E-16
Lateritic soil	2.047894646	cm/day	0.301949



ภาพผนวกที่ ข.4 Hydraulic conductivity with 10 percentage by weight

ภาคผนวก ค.



ภาพพนวกที่ ค.1 ดินลูกรัง



ภาพพนวกที่ ค.2 ชี๊โภค่าน



ภาพพนวกที่ ค.3 ชี๊โภคกลบ



ภาพพนวกที่ ค.4 มูลวัว



ภาพพนวกที่ ค.5 ค้อนบดอัดดิน



ภาพพนวกที่ ค.6 ระบบอกทดลอง



ภาพพนวกที่ ค.7 แลปทดลอง



ภาพพนวกที่ ค.8 การเก็บค่าตัวอย่าง



ภาพพนวกที่ ค.9 ขั้นตอนการซั่งล้วนผสม



ภาพพนวกที่ ค.10 ขั้นตอนการผสม



ภาพพนวกที่ ค.11 ขั้นตอนการบรรจุดินเพื่อทำการบดอัด



ภาพพนวกที่ ค.12 การบดอัดดิน



ภาพพนวกที่ ค.13 การปิดปิดกระบอกตัวอย่าง



ภาพพนวกที่ ค.14 การทาซิลิโคนปิดรอยต่อ

## ประวัติของผู้วิจัย

ชื่อผู้วิจัย	นายกันพัฒน์ คุณณิชาธนวัฒน์	รหัสนิสิต 5920500298 อายุ 22 ปี ตำแหน่ง นิสิต
ภาควิชา	วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ที่อยู่	92 ต.บ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110	
โทรศัพท์	090-245-9495	
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2558	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพินิจวิทยาลัย จ.ลพบุรี
	พ.ศ. 2562	กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อผู้วิจัย	นายพลวิชญ์ ประยุทธุพร	รหัสนิสิต 5920500476 อายุ 22 ปี ตำแหน่ง นิสิต
ภาควิชา	วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ที่อยู่	224/23 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310	
โทรศัพท์	084-761-0225	
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2558	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโภชินบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร
	พ.ศ. 2562	กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชื่อผู้วิจัย	นายวิวัฒน์ กาญจนเอกสารินทร์	รหัสนิสิต 5920503246 อายุ 23 ปี ตำแหน่ง นิสิต
ภาควิชา	วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ที่อยู่	34/1 หมู่ 1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140	
โทรศัพท์	091-458-7450	
ประวัติการศึกษา	พ.ศ. 2558	ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปทุมวิໄລ จ.ปทุมธานี
	พ.ศ. 2562	กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน